

Sortenverzeichnis 100-H616-004
Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel
TL SoB-StB 20

ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Str. 15 01877 Bischofswerda	Werk: Friedrichswalde/ Ottendorf Niederseidewitzer Str. 01819 Bahretal FO Blatt 1/1	Fremdüberwachungsstelle TU Dresden Straßenbaulabor	Datum : 2026 - 02 - 17
			Petrographischer Typ: Diabas

Sortenverzeichnis

Beschreibung der Korngruppen

Sortennummer	10299913 (431100)	10299914 (431200)	10299916 (431600)	10299917 (431700)	10299919 (433100)	10299920 (433200)	10299922 (434000)
Korngruppe	FSS 0/32	FSS 0/45	FSS 0/32	FSS 0/45	STS 0/32	STS 0/45	STSuB 0/32
Kornrohdichte in Mg/m³	2,90 –3,00						
Kornzusammensetzung	OC 90						
Gehalt Feinanteilen	UF5		UF3		UF5		UF3
Kornform	SI ₅₅						
Anteil gebrochener Oberflächen	C _{100/0}						
Wasseraufnahme	WA _{cm} 0,5						
Widerstand gegen Zertrümmerung LA10/14	LA ₂₅						
Widerstand gegen Zertrümmerung LA35/45	≤ 20						
Widerstand gegen Frost	F ₄						
CBR-Wert	NR						≥ 80%
Proctordichte in Mg/m³	2,1 ± 0,2	2,15 ± 0,2	2,1 ± 0,2	2,15 ± 0,2	2,1 ± 0,2	2,15 ± 0,2	2,1 ± 0,2
opt. Wassergehalt in M-%	4,0 ± 3	4,0 ± 3	4,0 ± 3	4,0 ± 3	4,0 ± 3	4,0 ± 3	4,0 ± 3

Vom Hersteller angegebener Wert (MDV)

Art.Nr.	Sorte	0,063	0,5	1	2	4	8	16	31,5	45
10299919	STS 0/32	4	10	14	23	34	50	70	97	100
10299922	STSuB 0/32	2,5	10	17	25,5	35	47	68	96	100
		0,063	0,5	1	2	5,6	11,2	22,4	45	63
10299920	STS 0/45	3,5	10	14	23	34	48	71	96	100

i. A. Klose

ProStein GmbH & Co. KG
 Stolpener Str. 15
 01877 Bischofswerda
 ☎ 0 35 94 / 7 94 98 30
 ✉ 0 35 94 / 7 94 98 31

A. Gans